Innen-Silikatfarbe

baufan® Innen-Silikatfarbe ist eine gut deckende, hoch wasserdampfdurchlässige Innenfarbe auf Silikat-Basis für mineralische Untergründe.

▲ weiß, diffusionsfähig, waschbeständig
▲ stumpfmatt, gut rollbar, mit organischen Stabilisatoren

Untersuchungsergebnisse Externes Prüfinstitut:

Wasserdampfdurchlässigkeit sd [m] 0,011

Produkteinstufung nach DIN EN 13 300:

Nassabrieb: Klasse 3
Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m^2/l
Glanzgrad: stumpfmatt
Maximale Korngröße: fein

Anwendungsbereich:

Dispersionsfarbe auf Silikat-Basis nach DIN 18363 für mineralische Untergründe. Auf Mauerwerk, Beton, Kalk, Kalkzement, Zement und Gipsputz, Kalksand- und Naturstein sowie auf alten Kalk-, Mineral- und Silikatfarbanstrichen.

Bindemittel:

Kaliwasserglas

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittel- und rissfrei sein. Nicht tragfähige Untergründe restlos entfernen.

Verarbeitung:

1. baufan® Innen-Silikatfarbe aufrühren, da die Farbe thixotrop und dick sein kann. Mit ca. 10% baufan® Silikat-Fixativ auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit decoMIX Abtönkonzentraten abtönbar.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen. Zwei Anstriche empfehlenswert.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.
4. Das Material darf nicht auf Dispersions-, Lack- oder ähnlichen Untergründen gestrichen werden.

baufan® Innen-Silikatfarbe nicht mit Farben anderer Materialbasis mischen.

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. Empfehlenswert ist das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille (kein Glas). Haut- und Augenkontakt, sowie Farbspritzer auf Glas, Keramik, Marmor usw. vermeiden. Sofort mit Wasser entfernen.
Frei von foggingaktiven Substanzen.

Wichtige Hinweise:

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW40//M–SK01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Verbrauch:

je nach Untergrund ► ab 150 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Trocknungszeit:

ca. 5 Stunden bei 20 °C

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

021026	64	x	5,0 l	PE-Eimer
021033	40	x	10,0 l	PE-Eimer

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ● Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ● D-04178 Leipzig
Telefon +49 (0)341 44655-0 ● Telefax +49 (0)341 44655-18 ● E-Mail info@baufan.de ● www.baufan.de